




古藤新材料科技（苏州）有限公司

GT06066 低VOC棉纸双面胶

产品结构/Product Structure



亚克力胶水

高强度棉纸

亚克力胶水

离型材料

产品规格物性/Physical Properties

有效宽幅	根据客户实际情况而定	
检验项目	规格值	试验方法/仪器
颜色	半透明	
胶带总厚 (μm)	130	
基材厚度 (μm)	70	ASTM D 3652
涂胶厚度 (μm)	30/30	ASTM D 3652
初粘力(mm)14*	≤60	GB/T4852-2002
对钢板粘着力(N/25mm)	≥18	GB/T2792-2014
保持力(hr)	≥48	GB/T4851-1998
气味数值	≤2.5	

注：测试温度：23±2℃，测试相对湿度：（50±5）%RH。

产品特点/Product features

低VOC, 低气味，具有很强的粘着力，抗冲击和内聚力，密封性，低反弹等特点，不易溢胶，易模切冲型。适用于汽车行业的内饰件的粘贴，

【注意事项】

1. 本技术资料记载之数据值谨作参考，不做产品的规格保证，使用于特殊场合时，请事先测试确认。
2. 最佳储存条件及使用温度：温度 15-28℃、湿度 40%-70%RH。质量保证期：生产日期后六个月内。长期在日光直射，高温（40℃以上），高湿（70%RH以上），低温（0℃以下）等条件下不作六个月保证。