




古藤新材料科技（苏州）有限公司

GT21005B PE泡棉胶带

产品结构/Product Structure



亚克力胶

PE泡棉

亚克力胶

离型材料

产品规格物性/Physical Properties

有效宽幅	根据客户实际情况而定	
检验项目	规格值	试验方法/仪器
胶带总厚 (Total thickness)	0.6mm±0.05mm	ASTM D3652
基材厚度 (Carrier Thickness)	0.5mm	
涂布厚度 (Coating Thickness)	0.1±1 μm	
对钢板剥离力 (180° Peel strength)	破坏在钢板	ASTM D3330
初粘力 (mm)	≤55	
持粘力 (hour)	≥24	

注：测试温度：23±2℃，测试相对湿度：（50±5）%RH。

产品特点/Product features

具有很强初粘，抗冲击和内聚力，较好的耐温性，贴服行，密封性，低反弹等特点，保持力强，不易溢胶，易模切冲型，柔软耐温耐湿，对曲面和粗糙面有很高的粘帖性。

【注意事项】

1. 本技术资料记载之数据值谨作参考，不做产品的规格保证，使用于特殊场合时，请事先测试确认。
2. 最佳储存条件及使用温度：温度 15-28℃、湿度 40%-70%RH。质量保证期：生产日期后六个月内。长期在日光直射，高温（40℃以上），高湿（70%RH以上），低温（0℃以下）等条件下不作六个月保证。