




# 古藤新材料科技（苏州）有限公司

## GT62005 牛皮纸胶带

### 一：产品机构



亚克力环保型胶水

特种纸

### 二：产品规格物性

规格书		
宽幅（mm）	1060	
检测项目	规格值	检验方法
颜色	棕色	/
胶带厚度（ $\mu\text{m}$ ）	$130 \pm 10$	GB/T 7125—2014
初粘力（滚球法）	$\geq 10\#$	GB/T 4852—2002
180°剥离强度	$\geq 20 \text{ N/25mm}$	GB/T 2792—2014
抗张强度	$\geq 25 \text{ N/cm}$	GB/T 30776—2014
断裂伸长率	$\leq 15\%$	GB/T 30776—2014

### 三：产品特点

**GT62005** 是一款由亚克力环保型胶水涂覆在美纹离型纸而制成的功能型胶带。可以直接生产再生纸，造纸时可以通过碱性水分解，不用单独撕下胶带。

具有安全性好,使用方便,无能耗,无污染的优点,具有粘性强、拉伸强度高、不翘边的特点,同时具有附带的可书写功能。

适用于封箱、包装等应用，是一款经济型的热熔包装纸胶带。

### 四：注意事项

- 半成品在搬运、储存时应保持竖放，并避免出现挤压胶面现象。
- 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射，冷冻和高温。
- 产品在温度  $15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ，湿度  $40\% \sim 75\%$  条件下，保质期为 6 个月。
- 被贴物表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染物。
- 由于使用了压敏性粘着剂，因此压贴时要给予充分的压力。如果压贴不充分，将会给特性及外观带来不良影响。
- 该产品不能在户外使用，因为在户外使用可能导致胶带去除时会有胶残留在被贴物上
- 符合欧盟 RoHS 指令的要求
- 本产品的性能指标是根据国家标准检测的结果，在实际使用中，因环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现差异，请务必在试用合格后再大批量使用。

本文件古藤新科技科技（苏州）有限公司之专有财产，非由书面许可，不准使用本文件，亦不准复制或转变成任何其他文字或图案形式使用。